



## 1K Reaktion primer

základní barva jednosložková

### I. VŠEOBECNÉ ÚDAJE:

Označení výrobku:	1K-Reaktion primer základní barva jednosložková
Číslo výrobku:	1K-Reaktion primer
Barevný odstín:	světle šedý
Stupeň lesku:	hedvábně matný
Surovinová báze:	D-605 pryskyřice Obsahuje protikorozní pigment
Ředidlo:	S6005,0P-1/pro všechny varianty nanášení/
Použití:	jako základní nátěr na lehké kovy pozink apod.

### II. TECHNICKÉ ÚDAJE:

Dodavatelská viskozita:	100-150 s pohárek 4mm
Obsah netěkavých složek:	od 60% -váhově
Hustota:	1.3-1.4 g / ml
Zasychání nátěru: /dle SOP 1 / ČSN 67 3052/	Zasychání: st.2: do -30min st.3: do - 1hod st.4: do -1.h 45 min st.6,7: do -5 hod.
Tloušťka filmu: /dle ČSN EN ISO 67 3052/	50-60 um
Tvrdość kyvadlovým přístrojem: ČSN ISO 1522	po 8 dnech nejméně 35,04% při 45-50um
Přilnavost mřížkovou zkouškou: Dle ČSN ISO 2409	za 3 dny - stupeň 0-1
Skladovatelnost:	24 měsíců v originálním obalu při teplotě +5 až +25 °C

### III. ÚDAJE O ZPRACOVÁNÍ:

Možnosti zpracování:	nanáší se válečkem, štětcem nebo stříkáním
Příprava nátěru	dobře zamíchat a naředit
Přelakovatelnost:	max. do 8hod. /při nedodržení uvedené doby hrozí snížení přilnavosti mezi vrstvami/ přelakovat lze po 20 min od nástřiku ve vrstvě 40um.
Podklad:	železo, ocel, pozink plech /na pozink stačí vrstva 35-40um/
Pracovní viskozita:	40-60 s / 20 °C 4mm pohárek
Tloušťka vrstvy:	30-60 um
Vydatnost:	cca 8-9 m <sup>2</sup> / kg 40um
Teplota při zpracování:	+5 až +35 °C při rel. vlhkosti max. 70%



## 1K Reaktion primer

základní barva jednosložková

Schnutí +20 °C /vrstva 50 um:

prach:	20 minut
dotek:	40 minut
stupeň 5:	24 hodin
stupeň 7:	48 hodin

Upozornění: Barvu nelze použít pro zhotovení nátěrů přicházejících do přímého styku s pitnou vodou a potravinami, nátěrů hraček a dětského nábytku

### Příklad nátěrového systému:

1x2 barva základní antikorozní -1K-Reaktion primer /celková vrstva 35- 60um dle podkladu/  
1-2x email polyuretanový -2K-PUR Lack nebo jiný vhodný email

### Bezpečnost práce:

Hořlavá kapalina II. třídy nebezpečnosti. Při práci nejezte, nepijte, nekuřte a nepoužívejte otevřeného ohně. Zajistěte účinné větrání a používejte vhodné ochranné pracovní pomůcky. Udržujte zásady osobní hygieny. Ukládejte mimo dosah dětí a nezpůsobilých osob.

### První pomoc:

Při nadýchání přerušit práci a odebrat se na čerstvý vzduch. Při potřísnění svléknout znečištěný oděv, zasaženou pokožku umýt vodou a mýdlem a ošetřit reparačním krémem. Při vniknutí do oka oko ihned vymýt proudem čisté vody po dobu 15 minut a vyhledat lékařskou pomoc. Při náhodném požití – vypláchnout ústa čistou vodou a vypít cca 0,5 l vlažné vody. Ve vážnějších případech vždy vyhledat lékařskou pomoc.

### Likvidace obalů:

Číslo odpadu: 150104

**Firma je zapojena v systému obalového odpadu EKOKOM č. EK-F00030575**

Prázdné obaly odevzdejte ve sběrně nebezpečného odpadu.

Původci odpadu oprávněni k podnikání musí nakládat s odpadyv souladu se zákonem.